

Safeguard GP

Description	Combinaison à usage limitée contre la poussière et l'éclaboussure de liquide			
Matériel	56 gsm SMS polypropylène			
Style standard	Combinaison avec capuche, poignets et chevilles élastiques * autres styles disponibles			
Type de couture	en surjet			
Couleur	Blanche, bleue, rouge ou orange			
EN 340: 2002	Vêtements de protection: Exigences générales			oui
EN 13034:2005	Protection chimique offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquide – type 6			oui
EN 13982:2004	Protection contre les particules solides dangereuses -Type 5			oui
EN 14605:2005	Protection chimique liquide : Vêtements avec coutures serrées étanches aux pulvérisations – Type 4			N/A
EN 14065:2005	Protection chimique liquide : Vêtements avec coutures serrées étanches aux liquides – Type 3			N/A
EN 1149-5:2005	Anti-statique (surface résistante)			oui
EN 1073:2002	Vêtements de protection contre la contamination radioactive			oui
Propriétés Physiques Test n°	Description	Unités	Résultats	Classe EN
EN 530	Résistance à l'abrasion	Cycles	>100<500	2
EN 863	Resistance à la perforation	N	7,7	1
ISO 2960	Résistance à l'éclatement	KN/M²	112	2
ISO 7854	Resistance à la flexion	Cycles	>100k	6
ASI 9073	Resistance à la déchirure trapézoïdale	N	26,5/25,0N	2
EN 5082	Resistance des coutures	N	80,5	3
Imperméabilité et perméation de produits chimiques liquides				
Test n°	Description	Produits chimiques	Imperméabilité %	Pénétration %
EN 368	Imperméabilité Chimique	Acide sulfurique 30%	Class 3	Class 3
	(pour vêtement type 6)	Hydroxide de sodium 10%	Class 3	Class 3

Traduction de la fiche de données de sécurité Lakeland
Original ci-joint