FICHE PRODUIT

NEW NILO S1 P SRC

Réf. de prod.	NT060-000
Cat. de sécurité	S1 P SRC
Pointures	36 - 48
Poids (Pt. 42)	619 g
Forme	A
Largeur de la chaussure	11

Description du modèle: Chaussure basse, en croûte velours perforée, couleur beige, doublure en tissu **TEXELLE**, antistatique, antichoc, anti-glissement, avec semelle acier inox anti-perforation

Plus: Semelle de propreté **EVANIT** avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable. Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs

Emplois suggérés: Entrepôts, secteur des transports, industries en général

Précaution et entretien de la chaussure : Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur. Eviter les produits chimiques agressifs, agents organiques, acides forts ou température extrêmes. Eviter la complète immersion en eau de mer, boue, chaux hydrate ou ciment mélangé avec l'eau

MATERIAUX

Chaussure complète	**Protection des doigts:** coquille en acier inoxydable, vernie avec résine époxyde résistante:
	et à la compression de 1500 Kg
	Semelle anti-perforation: en acier inoxydable, résistante à la pénétration, vernie avec résine époxyde.
	Chaussure antistatique: fond avec capacité de dissipation des charges électrostatiques
	Système antichoc
Tige	Croûte velours, couleur beige
	épaisseur 1,6/1,8 mm
Doublure	Feutrine, respirant, couleur anthracite
antérieure	épaisseur 1,2 mm
Doublure	Tissu **TEXELLE**, respirant, résistante à l'abrasion, couleur jaune
postérieure	épaisseur 1,2 mm
Première de montage	Antistatique, absorbante, résistante à l'abrasion et à l'exfoliation
Semelle/marche	Polyuréthane, antistatique bi-densité, injecté directement sur la tige
	Semelle extérieure: noir, haute densité, anti-glissement, résistante à l'abrasion,
	aux huiles minérales et aux acides faibles
	Semelle intérieure: noir, basse densité, confortable et antichoc
	Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

Parag. EN ISO 20345:2011	Description	Unité de mesure	Résultat obtenu	Requise
5.3.2.3	Résistance au choc (hauteur libre après choc)	mm	**16**	≥ 14
5.3.2.4	Résistance à la compression (hauteur libre après compression)	mm	**15**	≥ 14
6.2.1.1.2	Résistance à la perforation	N	**1630**	≥ 1100
6.2.2.2	Résistance électrique			
	- en lieu humide	MΩ	**280**	≥ 0.1
	- en lieu sec	MΩ	**820**	≤ 1000
6.2.4	Absorption du choc au talon	J	**35**	≥ 20
5.4.6	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	**> 5,6**	≥ 0,8
	Coefficient de perméabilité	mg/cmq	**> 51,6**	> 15
5.5.3	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	**> 5,3**	≥ 2
	Coefficient de perméabilité	mg/cmq	**> 43,1**	≥ 20
5.5.3	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	**> 5,6**	≥ 2
	Coefficient de perméabilité	mg/cmq	**> 45,6**	≥ 20
5.7.4.1	Résistance à l'abrasion	cycles	**> 400**	≥ 400
5.8.3	Résistance à l'abrasion (perte de volume)	mm^3	**84**	≤ 150
5.8.4	Résistance aux flexions (élargissement coupe)	mm	**2**	≤ 4
5.8.6	Résistance au détachement semelle extérieure / semelle intérieure	N/mm	**> 5**	≥ 4
6.4.2	Résistance aux hydrocarbures (variation volume ΔV)	%	+ **1,8**	≤ 12
5.3.5	SRA : céramique + solution détergente – plante du pied		**0,60**	≥ 0,32
	SRA : céramique + solution détergente – talon (inclinaison 7°)		**0,50**	≥ 0,28
	SRB : acier + glycérine – plante du pied		**0,28**	≥ 0,18
	SRB : acier + glycérine – talon (inclinaison 7°)		**0,19**	≥ 0,13

Les données indiqués dans cette fiche sont passibles de modification sans avis préalable à cause de l'évolution des matériels et des produit.
Cofra. Tous les droits réservés. Tous les autres noms de produits et de sociétés sont des marques ou des marques enregistrées par leurs propriétaires.
Aucune partie de cette fiche ne peut être reproduite en aucune forme ou moyen, pour aucun usage, sans le permis écrit de Cofra.