COFRA® BORN TO WORK

FICHE PRODUIT

Carpenter - Pantalon à plusieurs poches

descriptif

• poches extérieures porte-clous en CORDURA® • genoux renforcés en CORDURA® • inserts réfléchissantes 3MTM SCOTCHLITETM Reflective Material - 8910 Silver Fabric • poches pour les genouillères en CORDURA® ajustables • jambes et genoux à coupe ergonomique • entrejambe renforcé (Bricklayer) • 4 poches larges à l'avant • poche latérale • poche pour mètre pliant • double poche à l'arrière dont une avec patte • passant porte-marteau • ceinture ajustable • zip YKK®

manutention

Nettoyer le vêtement à une température de 60 °C maximum; ne pas blanchir; on peut nettoyer à sec; ne pas sécher en machine à l'air chaude; repasser à basse température (110 °C maximum)

cod.prod. / couleur	V064-0-00	beige/noir
	V064-0-01	gris/noir
	V064-0-02	bleu navy/noir
	V064-0-03	taupe/noir
	V064-0-04	antracite/noir
	V064-0-05	noir/noir
normes	EN ISO 13688:2013	CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100
tailles	38 – 58	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE SECURITE

	Méthode du test	*Descriptif*	*Résultat obtenu*	*Valeur minimum requise/ range*
Tissu de base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composition des fibres:	60% Coton - 40% Polyester	
		Armure: twill 3/1	chaîne : 8 [fils/cm] trame : 6 [fils/cm]	
	EN ISO 12127:1996	Poids par unité de zone	245 g/mq	
	ISO 105-N01:1993	Résistance de la couleur au blanchiment	Changement de couleur: 4	*1 – 5*
	ISO 105X12: 2001	Résistance de la couleur au frottement	sec: 5 humide: 4 – 5	*1 - 5* *1 - 5*
	EN ISO 105 B02: 1993, METODO 3	Résistance de la couleur à la lumière	4	*1 - 5*
	EN ISO 105 D01:1993	Résistance de la couleur au nettoyage à sec	Changement de couleur: 4-5	*1 - 5*
	Familial: ISO 105-C06 Industiel: ISO 105-C06, E2S	Résistance de la couleur au nettoyage (60°C)	Changement de couleur : 4 Prise de couleur : 4	*1 - 5* *1 - 5*
	ISO 105-E04/94	Résistance de la couleur à la sueur	Changement de couleur : 4/5 acid & alkali Prise de la couleur: 4/5 acid & alkalin	*1 - 5* *1 - 5*
	ISO 105-X11/94	Résistance de la couleur au repassage à chaud	Changement de couleur : 4/5 Prise de la couleur : 4	*1 - 5* *1 - 5*
	EN340/03 paragraphe 4.2 (EN 1413)	La détermination du PH de l'extrait aqueux	PH : 6.92	*3,5<PH≤9,5*
	EN340/03 paragraphe 4.2 (prEN 14362-1)	Recherche de l'amines aromatique et cancérigène	n'enregistrer pas	*≤30 ppm*
	ISO 5077:1994, ISO 6330: 1994	Stabilité dimensionnelle au nettoyage (60°C)	chaîne: - 0.8 % trame: - 1.0 %	*Max ± 3 %* *Max ± 3 %*
	EN ISO 13934-2: 1999	Résistance à la traction	chaîne: 1351 N trame: 830 N	*400 N* *400 N*
Inserts anti-abrasion Tissu Cordura® Du Pont		Composition des fibres:	100% Nylon Cordura	
		Armure: plain 1/1	chaîne : 22 [fils/cm] trame : 15 [fils/cm]	
	ISO 3801	Poids par unité de zone	322 g/mq	
	GB/T3921.3	Résistance au nettoyage	4 - 5	*1 - 5*

Les données indiqués dans cette fiche sont passibles de modification sans avis préalable à cause de l'évolution des matériels et des produit. Tous les droits réservés. Tous les autres noms de produits et de sociétés sont des marques ou des marques enregistrées par leurs propriétaires. Aucune partie de cette fiche ne peut être reproduite en aucune forme ou moyen, pour aucun usage, sans le permis écrit de Cofra.

	ISO 5081	Résistance à la traction	chaîne: 2790 N trame: 3230 N	
	BS3424-7B	Résistance au déchirement	chaîne: 455.5 N trame: 432.1 N	
	DIN 54021, ISO 105X12: 2002	Résistance de la couleur au frottement	sec: 4-5 humide: 4-5	*1 - 5* *1 - 5*
	ISO 63305A	Stabilité dimensionnelle	chaîne: -1.6 % trame: -0.8 %	
	ISO 4920	Répulsion à l'eau	4	*1 - 5*
	ISO-105-E-04	Résistance de la couleur à la sueur	4	*1-5*
	ISO-105-X11	Résistance de la couleur au repassage à chaud	sec: 4-5 humide: 4	*1 - 5* *1 - 5*
Tissu réfléchissant	EN 471: 1994 paragraphe 6.1	Valeurs photométriques de nouveaux matériaux réfléchissants	CONFORME	
Tissu réfléchissant 3M Scotchlite 8910 gris argent	EN 471: 1994 CLASS 2, paragraphe 6.2	Valeurs des performances de réflectance après des tests de abrasion, flexion, pliage à de basses températures, changements thermiques, nettoyage (25 cycles) et à la pluie	CONFORME	

Les données indiqués dans cette fiche sont passibles de modification sans avis préalable à cause de l'évolution des matériels et des produit. Tous les droits réservés. Tous les autres noms de produits et de sociétés sont des marques ou des marques enregistrées par leurs propriétaires. Aucune partie de cette fiche ne peut être reproduite en aucune forme ou moyen, pour aucun usage, sans le permis écrit de Cofra.